

ООО «Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга»

Аттестат аккредитации №RU.МСС.АЛ.687, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2020 г.

Аттестат аккредитации №РОСС RU.31755.04СТРО; №РСК RU.ИЛ.0001 от 09.10.2017 г.

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 21а, тел. +7(383)255-3256; 347-7072; +7-903-939-72-08 E-mail: i.popkov@ngs.ru

№ 676 "10" "октября" 2018



## ПРОТОКОЛ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

По определению прочности сцепления камня силикатного рядового полнотелого СКРПо, представленного ООО «Производство силикатного кирпича», г. Барнаул.

Таблица 1

«Журнал испытаний кладки на сцепление в лабораторных условиях»

Дата проведения испытаний		02 октября 2018				
Марка кирпича, марка раствора		Камень силикатный рядовой полнотелый СКРПо ГОСТ 379-2015 (250*120*138) на цементно-песчаном растворе М100				
Прочность сцепления, кгс/см <sup>2</sup>	Частное значение	1,92	1,92	1,90	1,91	1,91
	Среднее значение для участка	1,912				
Требование для I категории, кгс/см <sup>2</sup>		Не менее 1,83				

В результате проведения испытаний установлено, что образцы кирпичной кладки прошли испытания и показали следующий результат:

- Сопротивление осевому растяжению кирпичной кладки – 1,912 кгс/см<sup>2</sup>

Вывод: Сопротивление осевому растяжению кирпичной кладки составляет 1,912 кгс/см<sup>2</sup>, что соответствует I категории кладки по ГОСТ 24992-81.

Руководитель группы испытания

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СИБТЕСТ  
г. Новосибирск, тел. 8(383)3477072  
Шипилов В.Г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№RU.МСС.АЛ.687 ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016

Для протоколов