

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «ОКРАШИВАНИЕ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»:

- Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами, кроме кремнийорганических. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания грунтовки.
- Производство малярных работ на фасадах следует выполнять с предохранением нанесенных составов (вплоть до их полного высыхания) от прямого воздействия солнечных лучей.
- Малярные составы необходимо наносить сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание красочного состава следует производить по свеженанесенному окрасочному составу.

ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Перед покраской силикатного кирпича рекомендуем использовать акриловую грунтовку на водной основе **Ceresit CT 17**.

Акриловая грунтовка **Ceresit CT 17**, помимо силикатного кирпича, имеет широкий диапазон применения:

- Подготовка к отделке поверхностей из бетона, цементных штукатурок и стяжек, гипсовых шпаклевок, гипсокартона, пенобетона, силикатного или красного кирпича, искусственного и природного камня, ДВП, ДСП, OSB перед штукатурными, шпаклевочными и другими отделочными работами;
- Скрепление сыпучих поверхностей. Частицы сыпучих поверхностей прочно склеиваются с основанием, отчего оно становится шершавым, что увеличивает адгезию материалов.

Технические характеристики грунтовки **Ceresit CT 17**:

1. Внешне представляет собой жидкость с желтым оттенком, расфасованная в емкости по 2, 5 10 литров;
2. Глубоко проникает в материал основания, за счет чего уменьшает интенсивность впитывания у пористых материалов;
3. Снижает расход дорогих лакокрасочных материалов за счет меньшего количества слоев, необходимых для качественной и равномерной покраски;
4. Позволяет выполнять наложение выравнивающих смесей тонким слоем без опасности их пересыхания и растрескивания;
5. Выпускается в виде готовых растворов или в виде концентратов, разбавляемых водой.
6. Обработанный участок визуально отличается по характерному блеску;
7. Используется для наружных работ, так как устойчива к морозу;
8. Расход материала – 1,2 л/м².

К подготовке поверхности следует отнестись с ответственностью. Неровности заделываются штукатурными смесями, заравниваются шпаклевкой. Перед заделкой больших щелей они грунтуются. Осыпающиеся поверхности обметают жестким веником до тех пор, когда интенсивность осыпания станет незначительной. С поверхности полностью удаляется цементное молочко, фрагменты засохших брызг штукатурки или шпаклевки. Удаляются полностью и все виды краски, кроме водоэмulsionционной.

Основание должно быть сухим, поэтому по окончании штукатурных работ необходимо выждать 14 дней, а после шпаклевания – 24 ч.

Хранят и работают с грунтом **Ceresit CT 17** при плюсовой температуре в диапазоне 5–35 °C. Если влажность воздуха превышает 80 %, грунтовка не просохнет, а сохранившаяся в ней влага приведет впоследствии к пузырению.

Иключение составляет морозостойкая «зимняя» грунтовка **Ceresit CT 17**, которая после промерзания пригодна к использованию. Оттаивать замерзшую смесь следует постепенно, просто поместив ее в теплое помещение.

При нанесении на силикатный кирпич грунтовки **Ceresit CT 17** следует избегать образования на горизонтальных поверхностях луж, а на стенах – потеков. Наносят грунт вручную с помощью валика или мокловицы, либо механизированным способом при помощи компрессора. Полное высыхание на гладких поверхностях наступает в течение 4-6 часов, а на пористых поверхностях – через сутки. Качество грунта проверяют экспериментально.

Для этого на высохшую поверхность наносят клеящий материал или краску в виде пятна небольшой площади и наблюдают за динамикой его высыхания. Если материал высыхает неравномерно, с появлением отчетливых высохших пятен не только по его краям, но и внутри поверхности, значит наносят еще один слой грунта.

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

Для окрашивания силикатного кирпича рекомендуем использовать фасадную паропроницаемую краску на силикатной основе **Ceresit CT 54**. Выпускается в виде базы под колеровку. Подобрать ей цвет можно в разных колеровочных системах

Помимо силикатного кирпича она применяется для покраски:

- Бетона, цементных, цементно-известковых поверхностей;
- Всех разновидностей декоративных штукатурок.

В состав данной краски с минеральными наполнителями входит жидкое стекло, что способствует отличной ее адгезии с минеральными основаниями. Поэтому при ее применении получается наружное покрытие, способное служить долгие годы, не подвергаясь воздействию грибков. Это водо-дисперсионная краска, отличающаяся высокой паропроницаемостью, экологической безопасностью. Характеризуется атмосферостойкостью, способностью отталкивать влагу.

Характеристики:

1. Плотность – 1,4-1,5 кг/дм³;
2. Температурный режим при нанесении – от +5 до + 30 °C;
3. Температурный режим при эксплуатации – от -50 до + 70 °C;
4. Расход – 0,3 л/м² (при двухкратном нанесении);

Перед окрашиванием поверхность очищается. Остатки плохо держащегося штукатурного состава удаляются. При необходимости основа выравнивается с помощью шпаклевок.

Перед применением краска перемешивается. Затем ее наносят в 2 и более прохода, используя кисть, валик. Можно применять краскопульт. Если поверхность отличается быстрой впитываемостью, в **Ceresit CT 54** можно добавить 10 % воды. После нанесения 1 слоя необходимо дать краске высохнуть в течение 12 часов.

Работу по окрашиванию здания рекомендует выполнять на одной плоскости, не прерываясь. При необходимости остановить процесс покраски нужно делать это в районе стыков. Так получится добиться равномерности покрытия без видимых изъянов.