



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ООО «СибНИИСтрой»)



«СИБНИИСТРОЙ»



Адрес места нахождения юридического лица:

630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14,

e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № CPK RU. ИЦ.0006 от 04.02.2023 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

 А.В. Пермина
«14» апреля 2025 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ140425-3СИИп от 14.04.2025

Заявка на проведение испытаний № 11 от 12.02.2025

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО «Производство силикатного кирпича», РФ, 656031, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16, офис 10, телефон: (3852)680-121, ИНН 2222825856

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Силикатный пустотелый блок СБПу-М125/Г 50/1,4 ГОСТ 379-2015 размером 250×250×248 мм в количестве 96 шт. Дата изготовления: 30.01.2025г.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Без видимых повреждений. Упаковка не нарушена.

(описание, состояние образца испытаний)

14.02.2025

(дата получения объекта испытаний)

Отбор проб произведен заказчиком.

(номер и дата акта отбора образцов)

21.02.2025 – 11.04.2025

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости», ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия».

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Протокол испытаний оформлен на 2 листах

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Валидизировать протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИП запрещено

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +22 °С, относительная влажность 51%, атмосферное давление 101 кПа

Сведения об образцах		Дата проведения испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание	
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение				
Силикатный пустотелый блок СБПу-М125/Ф50/1,4	7423-3	21.02.2025 - 11.04.2025	Внешний вид	ГОСТ 379-2015	Соответствие таб. 5.1.1.6 ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015 п.7.4	соответствует		
			Дефекты изделий		Дефекты изделий (вздутие и шелушение поверхности, наличие сетки мелких трещин от непогасившейся силикатной массы, проколы постели пустотелых изделий) не допускаются.	ГОСТ 379-2015 п.7.5, п.7.7	соответствует		
			Предельные отклонения средних значений размеров:		±2 ±2 ±2 ±2	ГОСТ 379-2015 п.7.1, п.7.2, п.7.3	±1 ±1 0,0 ±1		
			Масса изделия, кг		-	ГОСТ 379-2015	20,9		М125
			Предел прочности при сжатии, МПа		Не менее 12,5 10,0	ГОСТ 379-2015 п.7.9	12,8 12,5		
			Водопоглощение, %		Не менее 6	ГОСТ 7025-91	12,9		
			Средняя плотность, кг/м³		1201- 1400	ГОСТ 7025-91	1348		
Морозостойкость, -количество циклов; -снижение прочности при сжатии, % -потеря массы, %	Не менее 50 Не более 20 Не более 10	ГОСТ 7025-91 ГОСТ 379-2015 п.7.10	50 10,9 8,8						

Ответственный за проведение испытаний

И.А.Аношина

Испытатель

В.И.Чубарь



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.